

KÖSTER BS 1 Bitumenspachtel

Techn. Merkblatt / Artikel-Nr.
Stand: 01. Januar 2007

1.10

Faserhaltige Bitumenspachtelmasse mit Dauerplastifikator

Eigenschaften

Lösungsmittelhaltige Bitumenspachtelmasse, standfest, wetterbeständig und geschmeidig. Erweichungspunkt ca. 100 °C, dadurch hohe Standfestigkeit. Beständig gegen verdünnte Säuren, Laugen, Industriegase, Salzwasser u. ä. Aggressivstoffe. Asbestfaser- und PCB-frei.

Technische Daten

Farbe	schwarz
Dichte	ca. 1,2 g / cm ³
Festkörper	ca. 80 Gew. %
Lösungsmittel	Kohlenwasserstoffe

Einsatzgebiete

Für die Beseitigung von Undichtigkeiten auf Bitumen- und Blechdächern, zur Ausführung von Maueranschlüssen mit und ohne Gewebeeinlagen, zur Abdichtung waagerechter und senkrechter Flächen, innen und außen, in und über der Erde, zur Eindichtung von Rohrdurchführungen und für den Fahrzeugunterbodenschutz. Zur Abspachtelung von Endungen selbstklebender Bikuplan® KSK AW 15 Dichtungsbahnen bei niedrigen Temperaturen.

Untergrund

Trocken, sauber und rostfrei. Beton-, Putz- und Mauerwerksflächen mit KÖSTER Bitumen-Voranstrich vorbehandeln.

Verarbeitung

KÖSTER BS 1 Bitumenspachtel in Dicken von 3 - 4 mm aufspachteln. Die ideale Verarbeitungstemperatur beträgt + 5 °C bis + 25 °C. Größere Schichtdicken sind mehrlagig zu erstellen. Die Trocknung der jeweiligen Schicht ist stets abzuwarten. Das KÖSTER Armierungsgewebe eignet sich bestens als Einlage für Sperrschichten aus BS 1 Bitumenspachtel. Vor Abspachtelung von Bikuplan® KSK AW 15 Dichtungsbahnen bei niedrigen Temperaturen empfiehlt es sich, die Spachtelmasse in geheizten Räumen zu lagern.

Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.

Verbrauch

ca. 1 l / m² je mm Schichtdicke

Reinigung der Geräte

Sofort nach Gebrauch mit KÖSTER Bitumenreiniger.

Gebinde

5 l Eimer

Lagerung

Nicht frostempfindlich. Angebrochene Gebinde verschließen. In originalverschlossenen Gebinden mind. 1 Jahr lagerfähig.

Sicherheit

Enthält Kohlenwasserstofflösungsmittel. Entzündlich. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Dampf nicht einatmen, nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Zitierte technische Merkblätter

KÖSTER Bitumen-Voranstrich	Art.-Nr. 1.01
KÖSTER Bitumenreiniger	Art.-Nr. 9.03
KÖSTER Bikuplan® KSK AW 15	Art.-Nr. 10.311
KÖSTER Armierungsgewebe	Art.-Nr. 11.01