

KÖSTER Bikuplan® KSK-Dreiecksband

- WZ "BIKUPLAN" ges. gesch., Deutsches Patentamt, 3955 6699

Techn. Merkblatt / Artikel-Nr. **10.39**
Stand: 01. Januar 2007

Kaltselbstklebendes Kunststoff/Bitumen Dreiecksband

Eigenschaften

Bikuplan® KSK-Dreiecksband ist ein kaltselbstklebendes, hochflexibles Dreiecksband zur sicheren und einfachen Kehlen- und Anschlussabdichtung, z. B. an Durchdringungen im Hoch- und Tiefbau. Auch geeignet zur Abdichtung an Auflagerflächen, z. B. von Schachtelementen und Fertigteilen.

Technische Daten

Basis	plastische Bitumen/Kautschuk-Masse
Länge	1,05 m
Farbe	schwarz
Reißdehnung der Bitumenmasse	ca. 1200 %
Rückstellung	> 80 %
Mindestverarbeitungstemperatur	+ 5 °C
Dichte	ca. 1,08 g / cm ³

Untergrund

Sauber, trocken, ebenflächig und ohne Grate und Nester. Mineralisch, aus Polystyrol oder Holzwerkstoffen. Bei Mauerwerk müssen die Fugen ebenflächig verputzt werden. Die Flächen mit KÖSTER KBE-Flüssigfolie (Verbrauch: ca. 250 - 500 g / m²) dünn einstreichen. Der Voranstrich muss vollständig durchtrocknen. Möglichst am gleichen Tag bekleben. Bei stark saugenden Untergründen (z. B. aus Porenbeton) ist ein zweimaliger Voranstrich erforderlich.

Verarbeitung

Um ein Festkleben beim Zuschnitt zu vermeiden, ist das Messer des öfteren anzufeuchten. Schneiden bei Wärme- und Sonneneinstrahlung vermeiden. Schutzpapier erst nach dem Schneiden entfernen. Das Bikuplan® KSK-Dreiecksband ist z. B. an Durchdringungen blasenfrei anzubringen und ggf. anzurollen. Nach erfolgter Abdichtung sind die Detailpunkte wie z. B. Durchdringungen ggf. mit Zuschnitten zu verstärken. Abschließend ist eine Abspachtelung mit KÖSTER KBE-Flüssigfolie oder KÖSTER BS 1 Bitumenspachtel vorzunehmen.

Reinigung der Geräte

Verklebte Schneidwerkzeuge können mit KÖSTER Bitumenreiniger gereinigt werden.

Lieferform

25 Stück im Karton

Lagerung

Nicht unterkühlen und nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Die Rollen senkrecht lagern. Vor Druck und Feuchtigkeit schützen. 1 Jahr lagerfähig.

Zitierte technische Merkblätter

KÖSTER KBE-Flüssigfolie	Art.-Nr. 1.13
KÖSTER BS 1 Bitumenspachtel	Art.-Nr. 1.10
KÖSTER Bitumenreiniger	Art.-Nr. 9.03

Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.