

KÖSTER KB-Pox[®] Kleber

Techn. Merkblatt / Artikel-Nr.
Stand: 08. Februar 2012

8.12

WZ "KB-Pox" ges. Gesch., Deutsches Patentamt, 395 06 702

2-komponentiger Hochleistungskleber auf Epoxidharzbasis

Eigenschaften

KÖSTER KB-Pox[®] Kleber ist ein zweikomponentiger Hochleistungskleber auf Epoxidharzbasis.

Das Material ist thixotrop, lösungsmittelfrei, hat eine pastöse Konsistenz und einen Feststoffanteil von 100 %.

Das Material entwickelt eine hohe Klebfestigkeit an Beton und entwickelt eine hohe Frühfestigkeit.

Durch die verschiedenen Farben der A- und B-Komponente werden Mischfehler minimiert.

Technische Daten

Farbe (ausgehärtetes Material)	grau
Druckfestigkeit (EN 196-1)	ca. 40,0 N / mm ²
Biegefestigkeit (EN 196-1)	ca. 26,0 N / mm ²
Haftzugfestigkeit (Abriss im Beton)	ca. 3,7 N / mm ²
Dichte	ca. 1,8 g / cm ³
Mischungsverhältnis nach Gewicht	A : B = 4 : 1
Verarbeitungszeit (+ 23 °C / 1 ltr)	ca. 65 min
Erhärtungszeit	ca. 24 Stunden
voll ausgehärtet nach	ca. 7 Tagen
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 35 °C

Einsatzgebiete

Zur Verklebung des KÖSTER Fugenbandes. Der Einbau auf vertikalen Flächen und über Kopf ist möglich.

Im Überkopfbereich ist das KÖSTER Fugenband bis zur Erhärtung des KÖSTER KB-Pox[®] Klebers vollständig zu unterstützen um ein Absacken zu verhindern.

Untergrund

Der Untergrund muss sauber, fest und trocken sein. Staub, Öl, Fett, alte Beschichtungen, Schmutz, Ausblühungen, Rost, Schalöl und ähnliche die Haftung mindernde Verschmutzungen müssen vor dem Einbau entfernt werden.

Falls erforderlich muss der Untergrund sand- oder kugelgestrahlt werden um eine optimale Haftung des KÖSTER KB-Pox[®] Klebers auf dem Untergrund zu garantieren.

Die Haftzugfestigkeit muss 1,5 N / mm² betragen. Das System darf nur auf Beton eingebaut werden der mind. 28 Tage alt ist.

Verarbeitung

Bringen Sie den KÖSTER KB-Pox[®] Kleber auf mind. 10 °C.

Die A- und B-Komponenten sind jeweils getrennt aufzurühren.

Danach ist die B-Komponente zur A-Komponente zu geben und solange zu mischen, bis die Mischung eine gleichmäßige Farbe hat. Zum Mischen sollte ein langsam laufender Mischer mit geeignetem Rührer verwendet werden.

KÖSTER KB-Pox[®] Kleber wird auf den vorbereiteten Untergrund auf beiden Seiten der Fuge aufgebracht, so dass beide Seiten des KÖSTER Fugenband 20 mind. 40 mm breit, beim KÖSTER Fugenband 30 mind. 50 mm breit, in den Kleber eingebettet werden. Die Schichtdicke des KÖSTER KB-Pox[®] Kleber sollte ca. 2 mm betragen.

Das KÖSTER Fugenband wird dann unverzüglich in den frischen Kleber eingebettet und mittels der KÖSTER Gummi-Andrückrolle oder einem ähnlich geeigneten Werkzeug angedrückt. Es ist sicherzustellen, dass das Band überall vollflächig Kontakt mit dem Kleber hat.

Anschließend wird eine zweite Lage KÖSTER KB-Pox[®] Kleber auf das KÖSTER Fugenband 20 so aufgebracht, dass das Band seitlich ca. 40 mm mit dem Kleber überdeckt wird (beim KÖSTER Fugenband 30 beidseitig 50 mm überdecken). Dabei wird auch der Untergrund direkt neben den Rändern des Bandes auf einer Breite von ca. 20 mm mit KÖSTER KB-Pox[®] Kleber bedeckt. Das frisch verarbeitete System darf während der ersten 48 Stunden nach dem Einbau nicht belastet werden. Auch muss es vor der vollständigen Aushärtung mind. 24 Stunden lang vor Wasser, Regen und Frost und Temperaturen unter + 5 °C geschützt werden.

Niedrige Temperaturen verlängern und hohe Temperaturen verkürzen die Verarbeitungs- und Erhärtungszeit des KÖSTER KB-Pox[®] Klebers.

Hohe Luftfeuchtigkeit kann ein vollständiges Aushärten des Klebers verhindern.

Auf Flächen, die durch Verkehr beansprucht werden, sollte das System durch Abdeckung mit einer Metallplatte geschützt werden.

Reinigung der Geräte

Frischer Kleber kann mit KÖSTER KB-Pox[®] Reiniger entfernt werden. Ausgehärtetes Material kann nur mechanisch entfernt werden.

Verbrauch

Als Kleber für das KÖSTER Fugenband 20: ca. 1,0 kg / m

Als Kleber für das KÖSTER Fugenband 30: ca. 1,5 kg / m

Lagerung

Das Material ist trocken und kühl zu lagern; in der ungeöffneten Originalverpackung kann es 6 Monate gelagert werden.

Gebinde

5 kg Kombigebinde

Sicherheit

Weiterführende Hinweise entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Zitierte technische Merkblätter

KÖSTER Fugenband 20 Art.-Nr. 8.10

KÖSTER Fugenband 30 Art.-Nr. 8.11

KÖSTER KB-Pox[®] Reiniger Art.-Nr. 9.08

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen, aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegebenen Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzliche Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.