

# KÖSTER.

## BD 50 prednamaz

### Koncentrat za izdelavo globinskih impregnacij kot vezni most za vpojne podlage

#### Lastnosti

BD 50 prednamaz je nizko viskozna, z vodo redčljiva impregnacija na osnovi stirool-butadiena.

BD 50 prednamaz zmanjša vpojnost mineralnih podlag.

BD 50 prednamaz ne vsebuje topil, mehčalcev in polnil.

#### Technični podatki

Delovna temperatur	min. 5 °C
Gostota	1.03 g / cm <sup>3</sup>
Površina	čista, nekoliko lepljiva
Pretržni raztezek	ca. 800%
Nadaljnja obdelava po	ca. 3 urah

#### Področja uporabe

Na suhih ali vlažnih vpojnih podlagah. Za zmanjšanje vpojnosti podlag in za zvišanje trdnosti.

Ko je posušen je transparenten. Nekoliko lepljiva površina.

BD 50 prednamaz je vodoodporen, to pomeni, da ga po nanosu ne more sprati.

#### Podlaga

Podlaga mora biti brez oljnih madežev, prahu in nevezanih delcev.

Zelo umazane podlage očistiti z čistilnim sredstvom in zatem sprati. Po potrebi speskati.

#### Izdelava

BD 50 prednamaz lahko mažemo ali brizgamo. Med fazo vezanja se temperatura okolice in podlage ne sme spustiti pod 5 °C.

Prednamaz je pohoden in pripravljen za nadaljnjo obdelavo po ca. 3 urah (temperatura okolice: ca. 20 °C).

<b>Poraba</b>			
Podlaga	Vpojnost	Redčenje	Skupna poraba(zmešano)
Gotovi betonski elementi	nizka	1 : 2	240 g / m <sup>2</sup>
Vlaknaste cementne plošče	nizka	1 : 2	240 g / m <sup>2</sup>
Mavčne plošče	srednja	1 : 3	240 g / m <sup>2</sup>
Vlaknaste mavčne plošče	srednja	1 : 3	240 g / m <sup>2</sup>
Mavčno-kartonske plošče	srednja	1 : 3	240 g / m <sup>2</sup>
Plošče iz trde pene	nizka	1 : 2	240 g / m <sup>2</sup>
Apnenčast pesek	visoka	1 : 4	250 g / m <sup>2</sup>
Plinobeton	visoka	1 : 4	250 g / m <sup>2</sup>
Izravnalne mase	nizka	1 : 2	240 g / m <sup>2</sup>
Porozni beton	visoka	1 : 4	250 g / m <sup>2</sup>
Mavčni omet	visoka	1 : 4	250 g / m <sup>2</sup>
Cementni omet	visoka	1 : 4	250 g / m <sup>2</sup>
Cementni estrih	nizka	1 : 2	240 g / m <sup>2</sup>
Cementni estrih, talno gretje	visoka	1 : 4	250 g / m <sup>2</sup>

### **Čiščenje orodja**

Takoj po uporabi z vodo.

### **Pakiranje**

5 kg kanister.

### **Skladiščenje**

V prostorih brez zmrzali v originalni zaprti embalaži je rok trajanja do 12 mesecev.

### **Varnost**

Izogibati se kontaktu z očmi (nositi zaščitna očala).

Generalni zastopnik :

LINK INGENIRING d.o.o.

Rožna dolina c. V/28

1000 LJUBLJANA

Tel. & Fax.: +386 (0)1 25 73 562

GSM : +386 (0)41 689 598; +386 (0)31 361 129

E – mail : [linkingeniring@telemach.net](mailto:linkingeniring@telemach.net)