

KÖSTER fasadna krema

Vodoodbojna hidrofobirna krema za mineralne gradbene materiale

Lastnosti :

Kakovostna fasadna impregnacija za opeko, klinker, naravni in umetni kamen. Zaradi visoke alkalne odpornosti je primerna tudi za sveže mineralne podlage. Kremna in trdna konsistenca in s tem povezana obdelava z čopičem ali valjčkom zmanjša možnost kapljanja in škropljenja na minimum. Köster fasadna krema zaščiti gradbene materiale pred udarno vodo in deževnico vendar je paropropustna. Köster fasadna krema je obstojna proti zmrzali in slani.

Tehnični podatki :

Izgled	mlečen, kremno bel
Materialna osnova	Polisiloxan, brez topil
Vsebnost materialov	25 %
Viskoznost	3000 mPa.s
Delovna temperatura	5 – 30 °C
Odpornost proti dežju	po ca. 20 min. (20 °C)
Gostota	1,0 g/cm ³
Točka vnetljivosti	> 100 °C

Področja uporabe :

Uporablja se kot vodoodbojna impregnacija vpojnih mineralnih podlag, kot so n.pr. neglasirani klinker, apneni peščenec, omet, malta, naravni kamen.

Podlaga :

Podlaga mora biti suha ali rahlo vlažna, čista, brez razpok nad 3 mm in napak. Škodljive snovi ali škodljive skorje soli moramo pred hidrofobiranjem odstraniti. Barvne premaze ali ostale premaze kakor tudi ostanke čistilnih sredstev moramo popolnoma odstraniti. Razpokane ali poškodovane fuge moramo pred nanosom fasadne kreme sanirati ali na novo izdelati.

Izvedba :

V eni delovni fazi enakomerno namažemo, prevaljamo ali prebrizgamo z airless pištolo. Površine, ki jih ne impregniramo kot n.p.r. okna, vrata, itd. je potrebno zaščititi. Nevpojne podlage kot n.pr. marmor ali glazirana opeka niso primerne za impregnacijo z fasadno kremo.

Pod določenimi pogoji lahko po uporabi Köster fasadne kreme pride do spremembe intenzivnosti odenka barve podlage, zato je priporočljivo pred izvedbo narediti preizkus na ca. 1m² površine.

Poraba :

Glede na vpojnost podlage 0,1 – 0,25 l/m².

Pred izvedbo impregnacije vedno priporočamo narediti poskusno površino, na osnovi katere lahko ugotovimo povprečno porabo in učinek izdelka.

Pranje orodja :

Takoj po uporabi orodje operemo običajnim bencinom.

Pakiranje :

5 l in 25 l plastični hobok.

Skladiščenje :

V dobro zaprtih posodah se lahko skladišči do 1 leta.

Generalni zastopnik :

LINK INGENIRING d.o.o.

Rožna dolina c. V/28

1000 LJUBLJANA

Tel. & Fax.: +386 (0)1 25 73 562

GSM : +386 (0)41 689 598; +386 (0)31 361 129

E – mail : linkingeniring@telemach.net