

KÖSTER Siloxan

Vodoodbojna fasadna impregnacija za mineralne gradbene materiale

Lastnosti :

Fasadna impregnacija, ki ne spremeni izgleda podlage, za mineralne gradbene materiale. Še posebno primerna za opeko in naravni kamen. Zelo visoka globina penetracije tudi v slabo porozne materiale. Zaradi visoke alkalne odpornosti je primerna tudi za sveže mineralne podlage. Siloxan zaščiti gradbene materiale pred udarno vodo in deževnico, vendar je paropropusten. Siloxan je obstojen proti zmrzali in topnim solem.

Tehnični podatki :

Materialna osnova	Polisiloxan, vsebuje topila
Viskoznost	1,3 mPa.s
Delovna temperatura	0 – 30 °C

Področja uporabe :

Uporablja se kot vodoodbojna impregnacija vpojnih mineralnih podlag, kot so n.p.r. opeka, neglazirani klinker, apneni peščenec, azbestcement, omet, malta, naravni in umetni kamen.

Podlaga :

Podlaga mora biti suha ali rahlo vlažna, čista, brez razpok večjih od 0,3 mm in napak. Pri rahlo vlažnih gradbenih materialih dosežemo višjo globino penetracije.

Izvedba :

V dveh delovnih fazah enakomerno namažemo, prepojimo, vlijemo ali prebrizgamo. Zadostna količina nanosa se doseže takrat, ko višek impregnacije odteče ca. 15 cm navzdol. Površine sten je potrebno impregnirati od zgoraj proti navzdol. Obe delovne faze morata biti izvedene v roku 10 min. Površine, ki jih ne impregniramo kot n.p.r. okna, vrata, itd. je potrebno zaščititi.

Poraba :

Glede na vpojnost podlage 0,2 – 1,0 l/m².

Primeri :

Vlaknati cement	0,05 – 0,15 l/ m ²
Beton	0,25 – 0,50 l/ m ²
Opeka	0,25 – 1,00 l/ m ²
Omet	0,50 – 0,80 l/ m ²
Plinobeton (n.p.r. Siporex)	0,50 – 1,00 l/ m ²

Pred izvedbo impregnacije vedno priporočamo narediti poskusno površino, na osnovi katere lahko ugotovimo povprečno porabo in učinek izdelka.

Pranje orodja :

Takoj po uporabi orodje operemo z CRISIN čistilom. Zamazane steklene površine moramo takoj oprati z CRISIN čistilom.

Pakiranje :

10 l ročka.

Skladiščenje :

V dobro zatesnjenih zaprtih posodah se lahko skladišči 2 leti.

Varnost : Pri delu uporabljati proti topilom odporno obleko in zaščitna očala.

Generalni zastopnik :

LINK INGENIRING d.o.o.

Rožna dolina c. V/28

1000 LJUBLJANA

Tel. & Fax.: +386 (0)1 25 73 562

GSM : +386 (0)41 689 598; +386 (0)31 361 129

E – mail : linkingeniring@telemach.net

